

**weber.min winter**

## Декоративная минеральная штукатурка для работ при температуре до – 10 °С

- Долговечная
- Морозостойкая
- Паропроницаемая
- Ручное/машинное нанесение



Продукция сертифицирована

### ОПИСАНИЕ

**Weber.min winter** – штукатурная смесь для создания декоративно-защитного слоя на поверхности систем фасадного утепления и фасадов зданий при температуре от -10 до + 20 °С.

### НАЗНАЧЕНИЯ

- для декоративно-защитной отделки базовых штукатурных слоев систем фасадного утепления WEBER.THERM, WEBER.THERM MIN, WEBER.THERM COMFORT, WEBER.THERM MONOROC.
- для декоративно-защитной отделки оштукатуренных поверхностей в системе Weber UniTop.
- для декоративно-защитной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
- для оштукатуривания по следующим основаниям: бетон; базовые штукатурные слои систем фасадного утепления; поверхности, выполненные цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый
Вяжущее	известь, цемент
Расход воды, л/кг	0,19-0,21
Плотность раствора, кг/м <sup>3</sup>	1400-1600
Температура нанесения, °С	от -10 до +20
Максимальный размер зерна, мм	1,5
Расход смеси, кг/м <sup>2</sup>	2,0-2,2
Время жизни, ч	1
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,35
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	3,5
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	1
Морозостойкость, циклов, не менее	75

**Фасовка:** weber.min winter поставляется в бумажных трехслойных мешках (средний слой из полиэтилена) по 25 кг.

**Хранение:** 12 месяцев, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания:

Основание должно быть твердым, чистым, сухим, без пыли, наледи и грязи, обезжиренным. Основания не должны подвергаться усадке или деформации. Неровности ( $\geq 2$  мм/м) необходимо выровнять с помощью подходящего материала (например, **weber.stuk cement winter** или **weber.rend facade winter**). Основание необходимо защитить от попадания дождевой и стекающей воды. Запрещается выполнение работ под прямыми солнечными лучами и сильным ветре. Во время выполнения работ и в течение 3-х суток после их окончания температура окружающей среды должна быть не ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ . Рекомендуется производить укрытие лесов на участке выполнения работ при помощи, установленной на лесах, ветрозащитной сетки и полиэтиленовой пленки для защиты от прямого солнечного излучения и возможных атмосферных осадков.

**Мешок со смесью, перед использованием, необходимо выдержать в течение суток при температуре выше  $+0^{\circ}\text{C}$ .**

### Грунтование поверхности:

Поверхность необходимо грунтовать за 12-24 часа до нанесения штукатурки, с помощью **weber.prim Uni** (при температуре выше  $+5^{\circ}\text{C}$ ). При температуре ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  грунтовать не нужно, только механическая очистка поверхности (т.е. не допускается работа по пористым основаниям: пено-, газобетонным блокам).

### Приготовление раствора:

Залить в емкость 4,75-5,25 чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) смеси **weber.min winter**. Рекомендуемая температура воды  $20^{\circ}\text{C}$ . **Запрещено использовать воду с температурой выше  $+35^{\circ}\text{C}$ .** Перемешивать раствор необходимо механическим способом при помощи дрель-миксера со средней скоростью (400 - 600 об/мин) до достижения однородной массы в течение 3-10 минут. После чего оставить полученную смесь на 5-10 минут и еще раз перемешать. Время использования готового раствора около 1 часа. Добавление воды в готовый раствор не допустимо.

## Компания Славдом

[www.slav-dom.ru](http://www.slav-dom.ru)

Контактные данные в г. Москва

**Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:**

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133, деловой квартал «LoftVille»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское-МКАД54»:**

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км. МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

[msk@slav-dom.ru](mailto:msk@slav-dom.ru)

### Выполнение штукатурных работ:

Раствор **weber.min winter** наносят при помощи шпателя (гладилки) из нержавеющей стали на подготовленную поверхность толщиной равной 1,5 – кратному размеру зерна. Фактуру формируют круговыми движениями при помощи пластиковой терки. Периодически удаляйте излишки связующего, образующиеся на рабочей поверхности пластиковой терки. Не возвращайте излишки связующего обратно в ведро с материалом. Участки нанесения стыкуют до того, как штукатурка начнет высыхать, так называемым методом «по живому».

### Последующий уход и окраска:

Необходимо, чтобы в течение 3-х суток, после нанесения материала, температура окружающей среды не опускалась ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ .

К окраске поверхности можно приступать через 5 суток после нанесения материала (при среднесуточной температуре выше  $+5^{\circ}\text{C}$ ). За 12 часов до окрашивания, поверхность грунтуется при помощи соответствующей грунтовки. Для окраски можно использовать следующие краски:

- силиконовую – **weber.ton micro V** (предварительно обработав поверхность грунтовкой **weber.prim S10**);
- силикатную – **weber.ton variosil** (предварительно обработав поверхность грунтовкой **weber.prim silikatgrund**);
- акриловую (для систем с ПСБ) – **weber.ton akrylat** (предварительно обработав поверхность грунтовкой **weber.prim A10**).

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работы.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

**Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:**

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12, БЦ «Кантемировский»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:**

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150, корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

[spb@slav-dom.ru](mailto:spb@slav-dom.ru)